

LACAPOL 365 BLANCO BRILLO AV

Опис продукту

Фінішне поліуританове біле двокомпонентне покриття на основі розчинника
Алкідна будова

Властивості

СИЛЬНИЙ БЛИСК
Високий ступінь непрозорості
Хороша тиксотропія, яка полегшує нанесення по вертикалі.
Хороша стійкість до пожовтіння.

Технічні характеристики

	Стандарт	Значення
Тверді речовини в вазі (%)	UNE EN ISO 3251	64%+2
В'язкість (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	60"+5
Щільність (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.320+/-0.020
Блиск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Яскравий

Характеристики суміші

Каталізатор		CATALIZADOR N. 365
Пропорція суміші (% от объема)		50%
Тверді речовини суміші (%)	UNE EN ISO 3251	56% ± 2
В'язкість суміші (Cora Ford 4)	UNE EN ISO 2431	35" ± 5
Термін придатності суміші	UNE EN ISO 9514	8 до 10 годин при 20°C
Розчинник		посилання: .9130
Відсоток розбавлення		10-15%

Характеристики застосування

В'язкість застосування (Cora Ford 4)	UNE EN ISO 2431	17" ± 1
Система використання		Розпилювач фарби та airless
Нанесення на		Поліуретанові ґрунтовки (Fondipol) або поліакрил, ідеально відшліфовані та очищені від пилу
Рекомендована товщина шару		120-130 гр/м ²
Сухий для пилу		30 до 50 хвилин (в залежності від товщини та температури)
Сухий на дотик		4 - 5 годин, в залежності від застосованої товщини та погодних умов
Котрим можна використовувати		1 день
Повне затвердіння		3-4 днів

Коментарі щодо процесу використання

Якщо при нанесенні виявляється підвищення в'язкості, її можна зменшити за допомогою .9130
Якщо температура навколишнього середовища висока, використовувати для розведення .9020 **ВАЖЛИВО:** Зберігайте в'язкість суміші при нанесенні.
Не рекомендується використовувати уповільнюючий розчинник

Коментарі

Збовтати вміст упаковок перед використанням.