

IMPRIMACION F-60 TX

Тип продукту	Антикорозійна ґрунтовка на основі модифікованих алкідних смол Містить фосфат цинку
Рекомендованне використання	ґрунтовка загального використання для сталі під впливом помірно агресивних середовищ як внутрішніх так і зовнішніх
Властивості	Вільний від хроматів Перефарбовується різними типами синтетичних емалей Чудова тиксотропія

Характеристики поставки

	Норматив	Заданий
Колір	UNE EN ISO 3668	Різнi кольори
Питома вага (кг / л)	UNE EN ISO 2811-1	1.42 +/- 0.05
Тверді речовини у вазі (%) тверді речовини в Обсязі (%) Т	UNE EN ISO 3251	70% ± 3
теоретична продуктивність (м² / л)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	50% ± 2
Зберігання і стабільність в упаковці	UNE 48 282-94	12.5 м² / л. (Шар 40 мікронів)
	UNE 48 083-92	9 місяців в упаковці виробника, не відкриваючи. Зберігати в прохолодному і сухому місці, захищеному від низьких температур. Інтервал температур: 5-40 °C

Рекомендації щодо застосування

Устаткування для нанесення	Аерограф розпилювач і пістолет безповітряний
Насадка для пульверизації	Діаметр насадки і кут діапазону пульверизації вибираються в залежності від виду деталі
Розчинник для нанесення	Посилання: .9310
Рекомендована товщина шару	40-60 мікронів
Нанесення на	Сталь: нормальне середовище: чиста і знежирена. Середовище середній агресивна оброблена Sa 2 ½. Чисті і знежирені поверхні

Сушка / Полімеризація

Сушка на повітрі (20°C-60% О.В.)	UNE 48301	На дотик: 30-40 хвилин. Повністю сухий: 60-90 годин
Примусова сушка в печі Сушка для фізичних випробувань Сушка для хімічних випробувань	Вибірково	20-30 минут (60-80°C) 15 днів 15 днів

Коментарі

Дивіться загальні умови
Токсикологічні правила містяться в ПАСПОРТІ БЕЗПЕКИ.
Застосовувати при хорошому оновленні повітря.
Ніколи не зберігати у відкритій або розпочатій тарі.
Збвтати вміст упаковок перед використанням.

Примітка

Цей файл був підготовлений виключно з демонстративною метою і не замінює консультації експертів представлена інформація відповідає нашим знанням зараз, отриманим з нашого власного досвіду. з цих причин, ми не можемо брати на себе будь-які небажані наслідки в результаті його використання. 18-10-2013 Цей файл анулює всі попередні.

