

BARPICOLOR 600

Barpimo Polska Sp.z o.o.
ul. Chrzanowska 26
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 0(prefix)22 755 79 23
tel. 0(prefix)22 755 79 27
tel. 0(prefix)22 755 79 28
fax.0(prefix)22 755 79 93

Концентрат для підготовки і фарбування лаком дерева

Характеристика складових

Лак

Вязкість рідка
Щільність 0,855 +/-0,01 gr./cm³
Дія світла відмінно

Номер	Назва кольору	Польська назва кольору
8104	AMARILLO LIMON 20	Barpicolor 600 złoty cytrynowy
8014	AMARILLO ORO 21	Barpicolor 600 złoty
8037	NARANJA 22	Barpicolor 600 pomarańczowy
8044	ROJO 23	Barpicolor 600 czerwony
8161	VERDE 24	Barpicolor 600 zielony
8175	AZUL 25	Barpicolor 600 błękitny
8207	PARDO 26	Barpicolor 600 brunatny
8192	NEGRO 27	Barpicolor 600 czarny
8237	CASTANO 28	Barpicolor 600 kasztan
8041	AVELLANA 29	Barpicolor 600 leszczyna
8124	EMBERO 30	Barpicolor 600 embero
8036	SAPALI 31	Barpicolor 600 sapeli
8005	CAOBA 32	Barpicolor 600 mahoni
8256	ROBLE 33	Barpicolor 600 dąb
8162	TABACO 34	Barpicolor 600 tytoniowy
8089	NOGAL 35	Barpicolor 600 orzech

Властивості

Висока стійкість відтінків, відтворюваності. Змішується з більшістю розчинників, але вони не змішуються з водою.

Підходить для змішування з нітро лаком (NC), поліуретану (ПУ).

Спосіб применення

Аерографічний (пістолетом) ТАК
Гідродинамічний (насос) ТАК

Можливості використання

Як бейц 5 частин BARPICOLORU 600 і 95 частин розчинника Ref.9039, Ref.9040
Для тонування додати 1% (Max5%) BARPICOLORU 600 до лаку
Як тон додати 10-15% BARPICOLORU 600 до лаку

Час висихання

на дотик 1-2 хвилини
Повне висихання 2-3 хвилини

Прочність окрашивания

Нітро продукти відмінно
Поліуретанові продукти відмінно
Поліестерові продукти не рекомендується
Поліестерові продукти отверждаясь. УФ не рекомендується

*Всі характеристики відносяться до нормальних умов (температура 20 ° C, вологість повітря 65%)

*Не застосовувати при температурі навколишнього середовища нижче -10 ° C

Увага

Струсить контейнер перед використанням.

Не залишайте відкриті контейнери, через можливість зміни кольору плями за рахунок випаровування летючих компонентів. Використовувати в добре провітрюваному приміщенні.

Максимальний термін служби продукту не перевищує 12 місяців при 20 ° C.

Токсикологічна інформація, умови безпечного використання, див. Паспорт безпеки.